

Produktbeschreibung	Fassadenfarbe auf Dispersionssilikatbasis	
Anwendungsgebiete	stark diffusionsfähige Fassadenanstriche auf ausschließlich mineralischen Untergründen wie z. B. lufttrockenem Putz, Beton und Kalksandsteinmauerwerk	
Eigenschaften	matt sehr diffusionsfähig wetterbeständig hochdeckend	
Technische Daten	Farbtöne	weiß, OELLERS Color-Farbtöne
	Dichte	ca. 1,45 g/cm ³
	Festkörpergehalt	ca. 50 %
	Festkörpervolumen	ca. 44 %
	Festkörpervolumen	ca. 404 cm ³ /kg
Ergiebigkeit	glatter Untergrund	ca. 4 m ² /l
	rauer Untergrund	ca. 2,5 m ² /l
	optimale Bedingungen bis zu 6 m ² /l	
	Für exakte Verbrauchsmengen sind Vorversuche auf dem Untergrund nötig. Saugfähigkeit, Rauhtiefe und Untergrundfarbton beeinflussen die Ergiebigkeit erheblich.	
Lieferviskosität	thixotrop	
Trocknung	bei trockener, warmer Luft (23 °C bei 50 % rel. Luftfeuchte) nach 12 Stunden überstreichbar, bei kühler und feuchter Witterung entsprechend länger	
Lagerstabilität	ca. 12 Monate in geschlossenen Gebinden	
Gebinde	10 l, 35 kg	
Verdünnung	Wasser	
Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von Verunreinigungen sein. Lose Teile entfernen und mit Silicolor - Untergrundfestiger vorstreichen .	
	Altanstriche	nicht möglich
	Leimfarben und Kalkanstriche	nicht möglich nicht möglich
	Beton	evtl. vorhandene Trennmittelrückstände entfernen

Kalksandstein	mit Silicolor Untergrundfestiger vorstreichen.
Schimmel, Moos und Algenbefall	mit viel Wasser abspritzen. Fassadenreiniger vorstreichen und 24 Stunden einwirken lassen.

Verarbeitungseinstellung	Streichen oder Rollen	1. Anstrich 10 % verdünnt Deckanstrich unverdünnt
	Airless-Spritzen	unverdünnt 18er Düse ca. 250 bar
	Verarbeitungstemperatur Objekttemperatur rel. Luftfeuchtigkeit	mind. 8 °C mind. 5 °C über Taupunkt nicht über 85 %

Sicherheitsangaben	Flammpunkt	--
	Gefahrenklasse	--
	Transportvorschriften	--
	Kennzeichnung	nicht Kennzeichnungspflichtig

Verwendungsvorschläge

Putzfassaden glatt, neu (mindestens 14 Tage alt)	1 x ca. 150 ml Silicolor Untergrundfestiger
	1 x ca. 100 ml Silicolor 10 % verdünnt mit Wasser
	1 x ca. 150 ml Silicolor unverdünnt
Putzfassaden leicht rauh, alt (noch nicht gestrichen)	1 x ca. 150 ml Silicolor Untergrundfestiger
	1 x ca. 150 ml Silicolor 10 % verdünnt mit Wasser
	1 x ca. 200 ml Silicolor unverdünnt

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de