

# Lackhärter Isocryl Strukturlack

**OELLERS**

Technisches Merkblatt

seit 1949

<b>Produktbeschreibung</b>	aliphatischer Isocyanathärter			
<b>Anwendungsgebiete</b>	als Härterkomponente für lichtechte und wetterfeste Lacksysteme			
<b>Eigenschaften</b>	leicht zu dosieren für Lackierungen, die bei tiefen Temperaturen noch elastisch sind für wetterfeste, farbtonebeständige Außenlackierungen gute Lösemittelbeständigkeit gute Chemikalienbeständigkeit vergilbungsstabil			
<b>Technische Daten</b>	Farbton	kristallklar		
	Dichte	ca. 0,97 g/cm <sup>3</sup>		
	Festkörpergehalt	ca. 42 %		
	Festkörpervolumen	ca. 34 %		
	Festkörpervolumen	ca. 325 cm <sup>3</sup> /kg		
<b>Lieferviskosität</b>	ca. 90 s/21 °C im 4 mm-DIN-Becher			
<b>Lagerstabilität</b>	ca. 12 Monate; Lackhärter Isocryl ist feuchtigkeitsempfindlich und sollte in dicht geschlossenen Gebinden gelagert werden.			
<b>Gebinde</b>	0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l			
<b>Verdünnung</b>	-			
<b>Sicherheitsangaben</b>	Flammpunkt	> 24 °C		
	Gefahrenklasse	vbf Klasse III		
	Transportvorschriften	GGVS 3 31 c		
	Kennzeichnung	bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen		
<b>Verwendungsvorschläge</b>	Isocryl Strukturlack SG	1000 GT	3 VT	Strukturlack
		265 GT	1 VT	Lackhärter

GT = Gewichtsteile  
VT = Volumenteile

**Hinweis:** Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
Auf der Komm 1-3  
52457 Aldenhoven bei Jülich  
Telefon (0 24 64) 9 90 60  
Telefax (0 24 64) 99 06 26  
E-mail info@oellers-immex.de

OE-14.187