

Lackhärter Isocryl



Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	aliphatischer Isocyanathärter			
Anwendungsgebiete	als Härterkomponente für lichtechte und wetterfeste Lacksysteme			
Eigenschaften	leicht zu dosieren für Lackierungen, die bei tiefen Temperaturen noch elastisch sind für wetterfeste, farbtonebeständige Außenlackierungen gute Lösemittelbeständigkeit gute Chemikalienbeständigkeit vergilbungsstabil			
Technische Daten	Farbton	klar		
	Dichte	ca. 0,97 g/cm³		
	Festkörpergehalt	ca. 42 %		
	Festkörpervolumen	ca. 34 %		
	Festkörpervolumen	ca. 325 cm³/kg		
Lieferviskosität	ca. 90 s/21 °C im 4 mm-DIN-Becher			
Lagerstabilität	ca. 12 Monate; Lackhärter Isocryl ist feuchtigkeitsempfindlich und sollte in dicht geschlossenen Gebinden gelagert werden.			
Gebinde	0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l			
Verdünnung	-			
Sicherheitsangaben	Flammpunkt	> 24 °C		
	Gefahrenklasse	vbf Klasse III		
	Transportvorschriften	GGVS 3 31 c		
	Kennzeichnung	bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen		
Verwendungsvorschläge	Isocryl Schleifprimer	1000 GT 110 GT	6 VT 1 VT	Schleifprimer Lackhärter
	Isocryl Decklack A	1000 GT 430 GT	2 VT 1 VT	Decklack A Lackhärter
	Isocryl Topcoat	1000 GT 495 GT	2 VT 1 VT	Topcoat Lackhärter
	Isocryl Strukturlack SG	1000 GT 400 GT	2 VT 1 VT	Strukturlack Lackhärter
	GT = Gewichtsteile VT = Volumenteile			

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de