

Sun Firn Dekor wasserverdünnbar



Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	Wasserverdünnbare Beschichtung für Holzuntergründe auf Basis modernster PU- verstärkter Hybridtechnologie	
Anwendungsgebiete	außen und innen einsetzbar Alle Holzarten, Fassaden- und Giebelverkleidungen, Dachuntersichten, Balkone, Zäune, Pergolen, Sicht- und Windblenden, Maßhaltige Konstruktionen wie Türen, Fenster, Fensterläden und Garagentore	
Eigenschaften	geprüft nach DIN EN 927-2 feuchtigkeitsregulierend seidenglänzend stoßfest licht- und wetterbeständig wasserfest blockfest	deckend flexibel kratzfest geruchsarm sehr gute Glanzhaltung farbtonstabil
Technische Daten	Farbtöne Dichte	nach RAL/ alle gängigen Farbsysteme ca. 1,28 g/cm ³
Ergiebigkeit	theoretisch Praktisch	ca. 10m ² /l und Anstrich ca. 8m ² /l und Anstrich
Lieferviskosität	ca. 240 s/21°C im 4mm-DIN-Becher	
Trocknung	staubtrocken durchgetrocknet 1-2 Anstriche können in einem Tag erfolgen.	ca. 30-40 min ca. 12h
Lagerstabilität	ca. 6 Monate in geschlossenen Gebinden	
Verdünnung	Wasser	
Gebinde	1 Liter, 5 Liter	
Oberflächenvorbereitung	Die Holzfläche soll sauber und fest sein. Um einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu erzielen, kann ein Voranstrich mit Sun Firn farblos erfolgen. Danach ist das Holz leicht anzuschleifen.	
	Altanstrich intakt	gut abbürsten.
	Abblättrender Altanstrich	wird durch abbeizen oder schleifen soweit entfernt, dass eine einheitliche Oberfläche vorhanden ist.
	Feuchtes Holz	ist als Untergrund ungeeignet. Das Holz darf nicht mehr als 12% Restfeuchte enthalten (maßhaltig).

	Feuchtes Holz	Bei begrenzt/nicht maßhaltigen Hölzern darf die Restfeuchte 18% nicht übersteigen.
	Laubhölzer	sind mit einem Bläueschutz vorzubehandeln.
	Harzreiche Hölzer	müssen vor dem Anstrich mit Nitroverdünnung behandelt werden.
	Pilzbefall	befallene Holzteile sind auszutauschen.
	Insektenbefall	mit geeigneten Mitteln behandeln
Verarbeitungseinstellung	Verarbeitungstemperatur Objekttemperatur rel. Luftfeuchtigkeit	mind. 8° C min. 5° C über Taupunkt nicht über 85 %.
Sicherheitsangaben	Flammpunkt Kennzeichnung	>95° C bitte dem EG Sicherheitsdatenblatt Entnehmen

Verwendungsvorschläge

Dekoranstrich: streichen, spritzen, tauchen

Neues Holz	1 x 150 ml Sun Firn farblos wasserverdünnbar (Voranstrich) 1 x 120 ml Sun Firn Dekor wasserverdünnbar
Stark beanspruchtes Holz Hartholz	1 x 100 ml Sun Firn farblos wasserverdünnbar (Voranstrich) 2 x 120 ml Sun Firn Dekor wasserverdünnbar
Auffrischungsanstrich	1 x 100 ml Sun Firn Dekor wasserverdünnbar

Wir empfehlen unser Produkt mit einem nicht quellenden Pinsel zu verarbeiten. Hierbei wird ein gleichmäßiges Streichbild und eine optimale Adhäsion des Produkts erreicht.

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de