

Produktbeschreibung	Klarlack helle Lackversiegelung zur Neutralisierung von Wasserflecken	
Anwendungsgebiete	für Stein, Zement, Papier, Holz- und Estrichböden	
Technische Daten	Dichte	ca. 1,0 g/cm ³
	Festkörpergehalt	ca. 24 %
	Festkörpervolumen	ca. 20 %
	Festkörpervolumen	ca. 227 cm ³ /kg
Ergiebigkeit	theoretisch	ca. 8 m ² bei 25 µ (Trockenschicht)/l
	praktisch (Rauhtiefe)	ca. 6,3 m ² bei 25 µ (Trockenschicht)/l
Lieferviskosität	ca. 300 s/20 °C im 4 mm-DIN-Becher	
Trocknung	staubtrocken	ca. 3 h
	klebfrei	ca. 5 h
	überarbeitbar	ca. 24 h
Lagerstabilität	ca. 12 Monate in geschlossenen Gebinden, vor Hitze und Sonneneinwirkung schützen	
Gebinde	1 l, 5 l	
Verdünnung	OELLERS Spezialverdünnung K 221	
Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken und ölfrei sein. Bei stark saugenden oder groben Untergründen vorbehandeln und grundieren.	
Verarbeitungseinstellung	streichen oder Rollen	unverdünnt
	Spritzen	im Hochdruckverfahren mit 1,5- 2 mm Düse, eventuell unter Zugabe von ca. 5 % 1+1 Spezialverdünnung
	Druckluftspritzen	durch Zusatz von ca. 10-20 % Verdünnung auf Spritzkonsistenz einstellen; 1,7 mm Düse bei 3 bar
	Airless-Spritzen	durch Zusatz von Verdünnung auf Spritzkonsistenz einstellen
	Verarbeitungstemperatur	mind. 5 °C
	Objekttemperatur	mind. 3 °C über Taupunkt
	rel. Luftfeuchtigkeit	nicht über 85 %

Sicherheitsangaben

Flammpunkt	> 24 °C
Gefahrenklasse	vbf Klasse III
Transportvorschriften	GGVS 3 31 c
Kennzeichnung	nicht Kennzeichnungspflichtig

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de