

Produktbeschreibung	Mörtel aus einer Mischung von speziellen Zementarten, Kieseln und Zusätzen					
Anwendungsgebiete	Eignet sich optimal für schnelle Reparaturen von Fabrikböden, Hohlkehlen, größere Löcher oder Nivellierung von Registerkanälen Reparatur von Kanalschächten					
Eigenschaften	schnell bindend wasserdicht schnelle Reparatur und Montage von Registerdeckeln auf Straßen und öffentlichen Wegen mit Autoverkehr, nach ca. 2 h wieder überfahrbar wassermischbar gute Haftung geruchslos nicht giftig					
Technische Daten	Farbton	grau				
	Dichte	1,31 g/cm ³				
	Ph Wert	12,2				
	Elastizität	290000 kp/cm ²				
	Abbindezeit	15 min				
	Härtezeit	1 h	2 h	4 h	1 Tag	28 Tage
	Biegezugfestigkeit	28	30	31	38	59
	Druckfestigkeit	100	127	136	151	398
Ergiebigkeit	2-3 kg/m ²					
Lieferform	Pulver					
Trocknung	1 h bei 20 °C Ausgehärtet nach 28 Tagen					
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis 100 °C					
Lagerstabilität	ca. 6 Monate bei trockener Lagerung					
Gebinde	25 kg					
Oberflächenvorbereitung	Beton von losen Teilen befreien und die korrodierte, nicht feste Betonschicht entfernen.					
	Hohlkehlen	mindestens 3 cm breit und 3 cm tief aufmachen. Vor dem Auftrag gut vornässen				

Verarbeitungseinstellung WATMAT mit sauberem Wasser im Verhältnis von 4,3 bis 4,6 Liter Wasser zu 25 kg WATMAT anrühren.
Nur soviel an Mörtel vorbereiten, wie sie unmittelbar nach der Vorbereitung verwenden.

Verarbeitung Nivellierung von Kanaldeckeln in Ringform auflegen, dann den Deckelrahmen nivellieren und befestigen. Nach 20 min kann der Registerdeckel in seinen Rahmen montiert und die Asphaltdeckschicht verlegt werden.

 Hohlkehle 3 x 3 cm große Fuge im Wand-/Bodenanschlußbereich aufmachen und mit Watmat ausfüllen.
Hohlkehle abgerundet ausbilden

Sicherheitsangaben Flammpunkt -
 Gefahrenklasse -
 Transportvorschriften -
 Kennzeichnung bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verwendungsvorschläge

Hohlkehle	3x3 cm	2 kg/lfm Watmat
Löcher schließen	ca .2,2 kg je Liter Hohlraum	

Hinweise Verarbeitungstemperatur mind. 5 °C
Nicht auf gefrorene Flächen auftragen
WATMAT-Reste nicht unter neuem Mörtel anrühren und nicht mit anderen Produkten vermischen.

Watmat ist ein Warenzeichen der Drizoro SA Madrid

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de