

Roof Color (wasserlöslich)



Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	1-komponentige, lösemittelfreie Dachbeschichtung auf Arcylatbasis	
Anwendungsgebiete	wetterbeständige, nahtlose Deckbeschichtung für mineralische Untergründe wie Beton, Asbestzement, Putz, Dachziegel u. Ä.	
Eigenschaften	seidenglänzend licht- und wetterbeständig streichbar, spritzbar (Airless), rollbar wasserabweisend leicht zu verarbeiten elastisch rissüberbrückend	
Technische Daten	Farbtöne	36 Farbtöne nach Color-Farbtonkarte, Sonderfarbtöne auf Anfrage
	Dichte	ca. 1,4 g/cm ³
	Festkörpergehalt	ca. 61 %
	Festkörpervolumen	ca. 41 %
	Festkörpervolumen	ca. 282 cm ³ /kg
Ergiebigkeit	theoretisch	ca. 150 ml/m ² pro Anstrich
	praktisch (Dachfläche)	ca. 200 ml/m ² pro Anstrich
	Bei der praktischen Ergiebigkeit wurde die mit Dachziegeln effektiv abgedeckte Dachfläche und eine mittlere Saugfähigkeit berücksichtigt.	
Trocknung	bei 20 °C und 65 % rel. Luftf. ca. 1-2 h Längere Trocknungszeiten entstehen bei kühler und feuchter Luft.	
Lagerstabilität	ca. 12 Monate in geschlossenen Gebinden	
Gebinde	4 l, 10 l, 30 l	
Verdünnung	Wasser	
Oberflächenvorbereitung	Reinigung	Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von lose anhaftenden Teilen sein.
	Voranstrich	OELLERS Roof Color 1:1 verdünnt mit Wasser vorstreichen. OELLERS Roof Color-Verfestiger vorstreichen.
Verarbeitungseinstellung	Streichen oder Rollen	1. Deckanstrich 10:3 Roof Color/Wasser 2. Deckanstrich unverdünnt
	Airless-Spritzen	1. Deckanstrich 10:3 Roof Color/Wasser 2. Deckanstrich unverdünnt

OE-20.133

Verarbeitungstemperatur nicht unter 10 °C
nicht über 30 °C
nicht in praller Sonne
nicht bei Regengefahr
nicht bei Frostgefahr
nicht bei 80 % rel. Luftfeuchte

Reinigen der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Sicherheitsangaben Gefahrenklasse --
Transportvorschriften --
Kennzeichnung bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verwendungsvorschläge

Wellplattendächer
aus Faserzement
neuwertig 1 x ca. 150 ml OELLERS Roof Color/Wasser 10:3
1 x ca. 200 ml OELLERS Roof Color

Wellplattendächer
aus Faserzement
bei starker Verwitterung 1 x ca. 150 ml OELLERS Roof Color/Wasser 1:1
1 x ca. 200 ml OELLERS Roof Color/Wasser 10:3
1 x ca. 200 ml OELLERS Roof Color

Dachziegel aus Zement
bei starker Verwitterung 1 x ca. 250 ml OELLERS Roof Color Verfestiger
1 x ca. 200 ml OELLERS Roof Color/Wasser 10:3
1 x ca. 200 ml OELLERS Roof Color

Dachziegel aus Ton
bei starker Verwitterung 1 x ca. 150 ml OELLERS Roof Color Verfestiger
1 x ca. 200 ml OELLERS Roof Color

Hinweise Beachten Sie die Bestimmungen zur Reinigung von Dächern.